

**Kierretiiviste 676****Kierretiiviste**

Polymeeripohjainen metallikierretiiviste kaasuille ja kemikaaleille. Valumaton aine pysyy joustavana, kestää tärinää ja lämpötilanvaihteluja. Käytetään yleisesti maakaasuasennuksissa ja sprinklereissä.

Soveltu mm: Ammoniakki, typpi, natriumvetysulfidi, jonka vetypitoisuus alle 75%

Ei sovellu happi, otsoni, 100% vety.

**DIN DVGW - Reg Nr 8701 e 632**

- **Metallikierteet M56 asti**
- **Paineenkesto 300 bar**
- **Purettavissa käsityökaluin**
- **DIN DVGW -vesilaitoshyväksyntä**



Metallikierretiiviste kaasuille ja kemikaaleille. Valumaton aine pysyy joustavana, kestää tärinää ja lämpötilanvaihteluja.

DIN DVGW - Reg Nr 8701 e 632

Metallgängtätning mot gas och kemikalier. Tixotropiskt medel förblir elastisk och tål vibration såväl som temperatursförändringar.

DIN DVGW - Reg Nr 8701 e 632.

Käyttölämpötila-alue:  
-55 °C .. +180 °C

**VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN**

CC/VP - Group  
PL 156 01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 99 80  
Fax: (09) 878 99 858  
Sisäyttö / Innehåll 100 g.

**TEKNISET TIEDOT:**

Väri	Sininen
Viskositeetti mPas 25 °C	3000 - 6000
Ominaispaino 25 °C	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Käyttölämpötilat	-55 °C .. +180 °C
Täyttövällys	0,3 mm
Paineenkesto	300 bar
Leikkauslujuus	4-6 N/mm <sup>2</sup>
Irtivääntömomentti	8-12 Nm
Kovettuminen	15-30 min.
Käyttölujuus	1 - 3 h
Täysi lujuus	12 h
Suurin kierre	M56
Lujuus DIN 30661	1
DVGW	Hyväksytty



**T:nro Pakkaus**  
C1222 12 x 100 g

# Clobe tuotteet



**VP-SERVICE OY**

PL 117  
01801 KLAUKKALA  
Puh: (09) 878 91 60  
Faksi: (09) 878 91 630  
www.vp-service.fi

**Huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.**